Sanitärsilikon

310ml Kartusche
Art.-Nr. 2000 340 001

4 015448 944843





Sanitärsilikon – weiß

Das Sanitärsilikon ist ein hochwertiger nach Aushärtung dauereleastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis. Acetatvernetzend. Sehr gut zu verarbeiten. Universell einsetzbar. Anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen, Keramik, Emaille, Porzellan usw. ausgenommen PVC, PE, PP und PTFE. Farbecht, witterungs- und UV-beständig. Wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden. Bei empfindlichen Untergründen empfehlen wir das neutralvernetzende Bau-/Fenstersilikon einzusetzen (Art.-Nr. 2000340005, 2000340006).

Anwendungsgebiete:

› Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen
› Abdichtungen in Kühlräumen und im Containerbau
› Abdichtungen in Luftzirkulationssystemen

Technische Daten:

› Basis: 1-K-Polysiloxan (Acetat)
› Farbe: weiß
› Bruchdehnung: >500%
› Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +120°C
› Aushärtegeschwindigkeit (*): 2mm / 24 Stunden
› Hautbildung (*): ca. 7 Minuten
› Shore-A Härte DIN 53505: 25 ± 5
› Dichte (DIN 53479): 1,03g/ml
› Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Haftflächentemperatur
› Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C Umgebungstemperatur
› Haltbarkeit: 18 Monate bei kühler und trockener Lagerung
› (*) gemessen bei 23°C/50% r.L.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen! Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Die zu bearbeiteten Oberflächen müssen sauber, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Haftprüfungen vor der Anwendung werden empfohlen. Poröse Oberflächen gegebenenfalls mit einem Primer vorbehandeln. Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und Silikon mit geeigneter Auspresspistole gleichmäßig in die Fuge einbringen. Silikon mit Glättemittel glätten. Überschüssiges Glättemittel nach der Verarbeitung sofort entfernen. Angebrochene Kartusche luftdicht verschließen. Für gute Belüftung der Arbeitsräume sorgen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Stand: 10/2026 www.tecwerk.com
"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte. Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "